

エコタック



(幅 1m×長さ 16m×厚さ 1.0mm)

【エコタックの特徴】

① 粘着層付

タッカーを打つ必要がありません

② 強い

目付の大きい合織を使用しています

③ すべり難い

表面に特殊樹脂を施している為より安全な作業が出来ます

【製品の物性】


試験項目		製品名	試験結果	ARK 規格値
1	引張強度 (幅 10mm 当り) (N)	長手方向	79.0	60 以上
		幅 方向	61.0	40 以上
	最大荷重時の伸び率 (%)	長手方向	39.0	-
		幅 方向	52.0	
2	引裂強度 (N)	長手方向	18.0	7 以上
		幅 方向	24.0	
3	耐熱性能	合格	被覆物のずれ落ち、発泡、浸透している改質アスファルト等のしみ出しなどが生じない事	
4	折り曲げ性能 (°)	合格	試験片 10 個中 9 個以上に亀裂が生じない事	
5	釘穴シール性 1 点法	合格	試験体 10 個中 8 個以上に漏水が無い事	
6	接着強さ (180 度引きはがし法) (N)	46	JIS Z 0237:2000 準拠	

*この表は試験値であり、この値を保証するものではありません。



構成図

合成繊維不織布の両面に改質アスファルトを使用。さらに裏面に粘着材を施し、仮止め用ステーブルを使用する必要がありません。耐久性や止水性に優れ、緩勾配や防水性が強く要求される現場に最適です。



樹脂塗膜
 鉱物質粉末
 改質アスファルト
 合成繊維不織布
 (改質アスファルト含浸)
 粘着層
 剥離フィルム



七王工業株式会社

本社	香川県善通寺市金蔵寺町 180	TEL : 0844-62-0951	FAX : 0877-62-4927
大阪営業所	大阪府大阪市西淀川区福町 3-1-50	TEL : 06-6474-7841	FAX : 06-6474-7809
東京営業所	東京都江戸川区松江 1-6-15	TEL : 03-3652-8151	FAX : 03-3652-8153
北海道営業所	北海道江別市幸町 11-1	TEL : 011-384-0121	FAX : 011-385-2442
福岡営業所	福岡県福岡市城南区长尾 1 丁目 6-1		FAX : 050-3737-6148