


七王工業株式会社



NANAO カラールーフィング

実績のアスファルトルーフィング 23kg 品



 七王工業株式会社

本社	〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町 180 番地	TEL 0877-62-0951	FAX 0877-62-4927
中四国営業所			
東京営業所	〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-6-15	TEL 03-3652-8151	FAX 03-3652-8153
大阪営業所	〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町 3-1-50	TEL 06-6474-7841	FAX 06-6474-7809
北海道営業所	〒069-0812 北海道江別市幸町 11-1	TEL 011-384-0121	FAX 011-385-2442
福岡営業所	〒811-1355 福岡県福岡市南区松原 2-46-3		FAX 050-3737-6148

特 徴

• JIS A 6005 アスファルトルーフィング 940 適合品※

• 基材の原紙にアスファルトを含浸させて砂を塗布

• 表面に緑色を着色加工したルーフィング

※品質は自社試験


製品物性

試験項目		物性値	JIS 規格	
製品の単位面積質量	g/ m ²	1119	940 以上	
原紙の単位面積質量	g/ m ²	234	180 以上	
アスファルトの単位面積質量	g/ m ²	538	400 以上	
耐折り曲げ性	幅方向	10 個中 9 個以上に亀裂が生じないこと		
引張強さ	N/cm	長手方向	95	40 以上
		幅方向	55	20 以上
アスファルトの浸透状況		アスファルトに不浸透部分がないこと		
耐熱性		被覆物のずれ落ち、発泡、浸透しているアスファルトの染み出し等が生じないこと。		

※試験方法：JIS A 6005（アスファルトルーフィングフェルト）：2005 規格による。

※試験値は代表値であり、保証値ではありません。

構 成



21m × 1m

厚さ 1.0mm

23kg